

Polyurethaan binder, speciaal samengesteld voor steentapijt vloer applicatie



Omschrijving

IntoDEC® MP-2K Polyurethaan binder, speciaal samengesteld voor steentapijt vloer applicatie. 100% vaste stof, geurloos, lage viscositeit en hydrofoob met uitstekende hechting voor binnentoepassing van steentapijten. Het is snel uithardend en zero-toxisch (zero V.O.C.).

IntoDEC® MP-2K Na uitharding Bestand tegen water contact en chemicaliën.

De meng toepassing vereist 6% binder van het gekleurde kwarts- en marmerkorrels. Indien de infrastructuur waterdichting vereist in steentapijtoepassingen, dient PoreFILLER® P-1K onder de steentapijtlag te worden aangebracht.

Belangrijk Kenmerken

- IntoDEC® MP-2K is ideaal voor gebruik bij koud weer
- Speciaal samengesteld voor het winterseizoen
- Door continu watercontact en regenwater ontstaan er geen kalk- of chloorwater vlekken.
- Weerstand tegen watercontact
- Hydrofoob

Verpakkingstypes A Comp. 8kg B Comp. 12kg

Palletbeschrijving

A Comp.	8kg	60stuks X 8kg	Totaal 480kg
B Comp.	12kg	60stuks X 12kg	Totaal 720kg

Kenmerken / Voordelen

- Oplosmiddelvrij: Geschikt voor toepassing in gesloten ruimtes
- UV-bestendigheid
- Zeer hydrofoob
- Uitstekende mechanische eigenschappen
- Uitstekende weerstand tegen chemicaliën
- Uitstekende weerstand tegen hydrolyse en oxidatie
- Absoluut niet schuiming
- Comfortabele toepassing

Toepassingsgebieden

- IntoDEC®-MP 2K bindmiddel aggregaat systeem voor decoratieve binnenvloeren
- Autoshowroom
- Gesloten Autogarage
- Showrooms
- Woonruimtes
- Winkels
- Supermarkten
- Kantoren
- Scholen en hogescholen

Technische Data

Potlife : ± 25 minuten (20 °C)	Mengverhouding
Droogtijd aanraken : ± 4 uur (25 °C)	1/1.5 Verhouding
Droogtijd : 24 uur (25 °C)	(1000gr A + 1500gr B)
Beloopbaar na : 24 uur	
Servicetemperatuur : (-40 °C) - (+80 °C)	

Consumptie

- Verbruik 6% Gewicht van de droge granulaten.
- De exacte verhouding is afhankelijk van het stofgehalte van de korrels.

Applicatie Procedure

Reinig het oppervlak indien mogelijk met een hogedrukreiniger. Verwijder olie-, vet- en wasverontreinigingen. Het aanbreng oppervlak moet droog zijn.

Primeren: Primeren is vereist bij toepassing op niet-poreuze ondergronden, zoals keramische/glanzende tegels. In dit geval wordt Primer® D-1K gebruikt.

Tijdens het aanbrengen van vloer steentapijt:

- Voor een comfortabelere toepassing spuit u uw troffel met een mengsel van 20% glas reinigingswater en 80% leidingwater.
- Reinig uw troffel tijdens de applicatie fase regelmatig met Cellulosic verdunner.

Technisch Gegevensblad

EIGENSCHAP	EENHEDEN, METHODE	COMPONENT A (isocyanaten)	COMPONENT B (polyolen & amines)
Viscositeit (Brookfield)	cP, bij 25 °C	200-300	1,500-3,000
Specifiek gewicht	gr/cm ³	1.20-1.25	0.95-1.05
Kleur	-	donker bruin	Transparant geel
Mengverhouding naar gewicht	A : B, in gewicht	1 : 1.5	