

Polyurethan-Bindemittel, speziell formuliert für, Steinteppich Anwendung boden



Optionen: 5kg, 20kg

Beschreibung

IntoDEC® MS-1K Polyurethan-Bindemittel, Speziell formuliert für die Anwendung auf Steinteppich böden. das mit der Feuchtigkeit in der Atmosphäre aushärtet. Es besteht zu 100 % aus Feststoffen, ist niedrigviskos, geruchlos, sehr elastisch und hydrophob mit ausgezeichneter Haftung für Steinteppiche im Innenbereich und ist null giftig (null V.O.C.).

Nach der Aushärtung Wasser- und chemikalienbeständig.

Die Anwendung erfordert das Mischen von 6 % des Bindemittelgewichts des Produkts mit farbigem Quarz- und Marmorgranulat. Wenn die Infrastruktur eine Abdichtung in Steinteppichanwendungen erfordert, sollte PoreFILLER® P-1K unter der Steinteppichschicht aufgetragen werden.

Wichtig Merkmale

- IntoDEC® MS-1K ideal für den Einsatz bei warmem Wetter
- Speziell formuliert für die Sommersaison
- Durch ständigen Wasserkontakt und Regenwasser, kein Kalk, oder kein Chlor Wasserflecken entstehen
- Wasserkontaktwiderstand
- Hydrophobic

Verpackungsarten 5kg 10kg 20kg

Paletten Beschreibung

5kg	120stck X 5kg	Total 600kg
10kg	60stck X 10kg	Total 600kg
20kg	30stck X 20kg	Total 600kg

Merkmale und Vorteile

- Transparent
- Ständig flexible Boden
- Das Material weist sehr geringe Werte auf Vergilbung bei längerer UV-Bestrahlung
- Hervorragende mechanische eigenschaften
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Hervorragende Hydrolyse- und Oxidationsbeständigkeit
- Absolut nicht schäumen
- Komfortable Anwendung

Anwendungsbereiche

- IntoDEC® MS-1K Bindemittelaggregatsystem für dekorative Bodenbeläge im Innenbereich
- Ständig flexible Boden
- Ausstellungsräume
- Wohnbereiche
- Einkaufszentren
- Supermärkte
- Büros
- Schulen und Hochschulen

Technische Daten

Topfzeit : ± 45 minuten (20 °C)

Berühren Trocknen zeit : ± 8 stunden (25 °C)

Trockenzeit : 24 stunden (25 °C)

Begehrbar nach : 24 stunden

Service Temperatur : (-40 °C) - (+80 °C)

Verbrauch

- Verbrauch 6 Gew.-% des trockenen Granulats.
- Das genaue Verhältnis hängt vom Staubgehalt des Granulats.

Bewerbungsverfahren

Reinigen sie die oberfläche wenn möglich mit einem hochdruckreiniger.

Öl-, fett- und wachsverunreinigungen entfernen. Die auftragsfläche muss trocken sein.

Grundierung: Ist erforderlich, wenn die Anwendung auf nicht porösen Untergründen erfolgt, wie z. B. Keramik-/Glasfliesen. In diesem Fall wird Primer® D-1K verwendet.

Während der vertikalen Steinteppich Anwendung;

- Für eine komfortable Anwendung besprühen Sie Ihre Kelle mit einer Mischung aus 20 % Glasreinigung Wasser und 80 % Leitungswasser.
- Reinigen Sie Ihre Kelle während der Auftragung Phase häufig mit Zellulose/Verdünnung (Thinner).